

Technical Information

TECTOFIN[®] R

TECTOFIN R is a bitumen compatible, synthetic roofing membrane based on a patented formula combination with ASA (acrylic synthetic rubber). TECTOFIN R is manufactured by extrusion.

TECTOFIN R is used for headbut strip, for mounting and cuffs

TECTOFIN[®] R offers the following features:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • homogenous • ozone- and UV-resistant • highly stable/flexible at low temperatures • extremely tearproof • bitumencompatible | <ul style="list-style-type: none"> • suited for solvent and hot-air welding • mouldable when warm (TECTOFIN[®] R) • resistant to penetration by plant roots • recyclable |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Types and application areas of TECTOFIN[®] R:

Width:	1100 mm and 150 mm
Thickness:	1,5 mm
New buildings:	headbut strip, mounting and cuffs

Colour: grey

System parts etc.:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • inner and outer corners • homogeneous roofing material for forming details (TECTOFIN[®] R) • TECTOFIN RV 2R with two welding areas for detailing | <ul style="list-style-type: none"> • composite sheets • draining elements • assembly adhesive for connection bonding • large-surface adhesive |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hotline Technik-, Tel.: +49 6053/708-141

This technical data sheet was produced according to the latest technical knowledge and standards of WOLFIN Bautechnik, Am Rosengarten 5, D-63607 Wächtersbach. Technical changes due to further developments are possible.

Technical Information

TECTOFIN® R

Technical values measured in accordance with EN 13946 and EN 13967

Eigenschaft	Prüfnorm	Einheit	Angaben	Ergebnis
				1,5 mm
Äußere Beschaffenheit <i>Visible defects</i>	DIN EN 1850-2	-	erfüllt/ <i>passed</i>	erfüllt/ <i>passed</i>
Länge <i>Length</i>	DIN EN 1848-2	m	MDV	15
Breite <i>Width</i>		m	MDV	1,1/1,62
Geradheit <i>Straightness</i>		mm	MLV	≤ 50
Planlage <i>Flatness</i>		mm	MLV	≤ 10
Flächengewicht <i>Mass per unit area</i>	DIN EN 1849-2	kg/m ²	MDV	1,9
Effektive Dicke <i>Effective thickness</i>		mm	MDV	1,5
Wasserdichtigkeit <i>Water tightness</i>	DIN EN 1928 B	kPa	MLV	≥ 400
Brandverhalten <i>Reaction to fire</i>	DIN EN 13501-1	-	s. 5.2.5.2	E
Schälwiderstand der Fügenaht <i>Joint peel resistance</i>	DIN EN 12316-2	N/50 mm	MLV	≥ 150
Scherwiderstand der Fügenaht <i>Joint shear resistance</i>	DIN EN 12317-2	N/50 mm	MLV	≥ 600
Zugfestigkeit <i>Tensile strenght</i>	DIN EN 12311-2	N/mm ²	MLV	≥ 15
Dehnung <i>Elongation</i>		%	MLV	≥ 300
Perforationsverhalten <i>Resistance to impact</i>	DIN EN 12691 DIN EN 12691	mm mm	MLV MLV	≥ 600 ≥ 600
Verfahren A) <i>Method A)</i>				
Verfahren B) <i>Method B)</i>				
Widerstand gegen statische Belastung <i>Resistance to static load</i>	DIN EN 12730 Methode B	kg	MLV	≥ 20
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit gegen Alterung <i>Durability watertightnes against aging</i>	DIN EN 1296 nach DIN EN 1928	-	erfüllt/ <i>passed</i>	erfüllt/ <i>passed</i>
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit gegen Chemikalien <i>Durability watertightnes against chemicals</i>	DIN EN 1847 nach DIN EN 1928	-	erfüllt/ <i>passed</i>	erfüllt/ <i>passed</i>
Weiterreißwiderstand Nagelschaft <i>Resistance to nail tear</i>	DIN EN 12310-1	N	MLV	≥ 200
Weiterreißwiderstand <i>Tear resistance</i>	DIN EN 12310-2	N	MLV	≥ 100
Wurzelfestigkeit <i>Resistance to root penetration</i>	DIN EN 13948	-	erfüllt/ <i>passed</i>	erfüllt/ <i>passed</i>
Maßänderung nach Warmlagerung <i>Dimensional stability</i>	DIN EN 1107-2	%	MLV	≤ 2,0
Falzen in der Kälte <i>Foldability at low temperature</i>	DIN EN 495-5	°C	MLV	≤ -25
UV-Beanspruchung <i>UV exposure</i>	DIN EN 1297	visuell	erfüllt/ <i>passed</i>	erfüllt/ <i>passed</i>
Wasserdampfdurchlässigkeit <i>water vapour properties</i>	DIN EN 1931	-	μ = MDV oder 15000	28.000 ± 5.000
Bitumenverträglichkeit <i>Exposure to bitumen</i>	DIN EN 1548 90 d / 70°C	-	erfüllt/ <i>passed</i>	erfüllt/ <i>passed</i>

Erläuterung: MDV = manufacturer's declared value (Herstellerangabe mit Toleranz)
MLV = manufacturer's limiting value (Grenzwert des Herstellers)

** values in new state

Hotline Technik-, Tel.: +49 6053/708-141

This technical data sheet was produced according to the latest technical knowledge and standards of WOLFIN Bautechnik, Am Rosengarten 5, D-63607 Wächtersbach. Technical changes due to further developments are possible.